

乾庄の工業用加工品は、未来産業を基盤で支えます。

純銀板・純銀テープ

FINE SILVER PLATE / SILVER TAPE

Ag
FW: 107.87

純銀板



項目	規格値
純度 (A g)	99.99%以上

ただし、銀の純度は以下の7項目の値を100%から差し引いた値とする。
パラジウム (Pd)、銅 (Cu)、鉄 (Fe)、鉛 (Pb)、亜鉛 (Zn)、ビスマス (Bi)、ニッケル (Ni)。

純銀テープ

項目	規格値
純度 (A g)	99.99%以上
パラジウム (P d)	0.002%以下
銅 (C u)	0.002%以下
鉄 (F e)	0.002%以下
鉛 (P b)	0.001%以下
亜鉛 (Z n)	0.001%以下
ビスマス (B i)	0.001%以下
ニッケル (N i)	0.001%以下

ただし、銀の純度は上記パラジウム以下7項目の値を100%から差し引いた値とする。



製品サイズ

各種ご要望に応じます。

危険性

特になし。

性状

外 観 ... 銀白色の板/テープ状のうす板
沸 点 ... 2, 210°C
融 点 ... 960°C
比 重 ... 10.5 (20°C)
溶解度 ... 水、アルカリに不溶、硝酸に溶ける。
反応性 ... 大気中の硫黄酸化物により表面が
黒色化する。また硝酸と接触すると
有害な窒素酸化物を発生する。

主な用途

電子工業、電気機器、機械工具
蒸着、触媒、装飾、電気鍍金極板
など。

該当法規

CAS NO.: 7440-22-4

取扱い上の注意

怪我防止の為安全靴を履き。変色防止等に手袋着用。
各種ガス等の無い所で取り扱う。
(表面酸化・硫化防止の為)

保管上の注意

酸(特に硝酸)と接触しないように保管してください。

ISO9001:2008認証取得・KESステップ2認証取得 (本社・松原工場)



乾庄貴金属化工株式会社
INUISHI PRECIOUS METALS CO., LTD.

本 社 : 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4丁目10-8

TEL: 06 6643 1234 / FAX: 06 6643 4598

松原工場 : 〒580-0021 大阪府松原市高見の里3丁目13-8

ホームページ : <http://www.prcimtl.co.jp> E-mail: info@prcimtl.co.jp