

乾庄の工業用加工品は、未来産業を基盤で支えます。


# 純銀線・純銀棒

FINE SILVER PLATE / SILVER TAPE

Ag  
FW: 107.87

## 純銀線・純銀棒

項目	規格値
純度 (Ag)	99.99%以上
銅 (Cu)	0.003%以下
鉄 (Fe)	0.002%以下
鉛 (Pb)	0.001%以下
ビスマス (Bi)	0.001%以下
カドミウム (Cd)	0.0005%以下



1. φ0.05mm 2. φ0.05mm (コイル巻き) 3. φ0.7mm 4. φ4×3mm 5. φ1×4mm 6. φ2×4mm 7. φ2×8mm

ただし、銀の純度は以下の7項目の値を100%から差し引いた値とする。  
パラジウム (Pd)、銅 (Cu)、鉄 (Fe)、鉛 (Pb)、亜鉛 (Zn)、ビスマス (Bi)、ニッケル (Ni)、カドミウム (Cd)。

### ■ 性状

外 観 ... 銀白色の線/棒  
沸 点 ... 2, 210℃  
融 点 ... 960℃  
比 重 ... 10.5 (20℃)  
溶解度 ... 水、アルカリに不溶、硝酸に溶ける。  
反応性 ... 大気中の硫黄酸化物により表面が黒色化する。また硝酸と接触すると有害な窒素酸化物を発生する。

### ■ 製品サイズ

各種ご要望に応じます。

### ■ 危険性

特になし。

### ■ 主な用途

電子工業、電気機器、機械工具  
蒸着、触媒、装飾など。

### ■ 該当法規

CAS NO.: 7440-22-4

#### 取扱い上の注意

怪我防止の為安全靴を履き、変色防止等に手袋着用。  
各種ガス等の無い所で取り扱う。  
(表面酸化・硫化防止の為)

#### 保管上の注意

酸(特に硝酸)と接触しないように保管してください。

ISO9001:2008認証取得・KESステップ2認証取得 (本社・松原工場)



乾庄貴金属化工株式会社  
INUISHI PRECIOUS METALS CO., LTD.

本 社 : 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4丁目10-8

TEL: 06 6643 1234 / FAX: 06 6643 4598

松原工場 : 〒580-0021 大阪府松原市高見の里3丁目13-8

ホームページ : <http://www.prcimtl.co.jp> E-mail: [info@prcimtl.co.jp](mailto:info@prcimtl.co.jp)